

## BOLETIM TÉCNICO



Produto		QUALYVINIL VERNIZ COPAL PREMIUM		
Descrição	Verniz com acabamento brilhante que protege as superfícies aplicadas. Produto de fácil aplicação, grande poder de penetração, maior rendimento e alta aderência.			
Indicação	É indicado para proteção e decoração de superfícies internas de madeira, como corrimão, portas, móveis, balcões, forros, etc.			
Cores	Incolor.			
Principais Benefícios	Acabamento natural.			
	Ótima aderência.			
	Fácil aplicação.			
	Alto rendimento.			
<b>REFERÊNCIAS NORMATIVAS</b>				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à <b>ABNT NBR 11702:2019</b>	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.3.1.1	Verniz interior.	Envernizar e proteger a madeira, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante para ambientes internos.
DESEMPENHO	ABNT NBR 16211	Teor de sólidos	Secagem	Brilho
		ABNT NBR 15315	ABNT NBR 15311	ABNT NBR 15299
		Mínimo 40%	Máximo 12 horas	Mínimo 80 UB a 20°
	Este produto →	Mínimo 40%	Mínimo 8 horas	Mínimo 80 UB
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>				
Composição	Resina alquídica, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.qualyvinil.com.br">www.qualyvinil.com.br</a>			
Embalagens (Cores prontas)				0,9 L e 3,6 L
Embalagens (Sistema Qualysystem)				-
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.				Resiste
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16388)				500 a 504 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				40 - 44%
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				30 - 34%
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				0,90 - 093 g/cm³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				-
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses
<b>DADOS DE APLICAÇÃO</b>				
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
Aguarrás. Diluir com 20% para a 1ª demão. Diluir 15% para as outras demãos	Brilhante	3,6 L até 15 m² 0,9 L até 4 m²	Interiores	2 a 3 demãos Ao toque: 4 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas
Ferramentas	Rolo de espuma, pincel, trincha e pistola. Para pistola, utilizar pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².			
<b>CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE</b>				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
<b>OBSERVAÇÕES</b>				
<b>ALGUMAS PRECAUÇÕES</b>				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400				
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110				
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604				
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020				
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182				
Revisão: jun. 2021	Autor: Laboratório			

