

BOLETIM TÉCNICO					
Produto	KLASSE MASSA ACRILICA				
Descrição	Massa niveladora com boa aderência, ótima resistência, alto poder de preenchimento e secagem rápida.				
Indicação	Indicado para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de superfícies internas e externas como: Reboco, massa fina, concreto, blocos, gesso e paredes pintadas com PVA ou acrílica.				
Cores	Branco				
Principais Benefícios	Fácil aplicação				
	Secagem rápida				
	Bom preenchimento				
	Boa aderência				
REFERÊNCIAS NORMATIVAS					
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição	
		4.7.1	Massa niveladora interior/exterior	Nivelar e corrigir pequenas imperfeições de alvenaria em geral	
DESEMPENHO	-	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva	
		-	-	-	
		-	-	-	
	Este produto →		-	-	-
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.				
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br				
Embalagens (Cores prontas)				6kg e 25kg	
Embalagens (Sistema Qualysystem)				-	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				7 - 30 g/L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				15 - 49 g/L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				70 - 75 %	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				28 - 32 %	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,49 - 1,79 g/cm3	
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				8,0 - 11,5	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				24 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO					
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem	
Pronto para uso	Fosco	Galão (6kg): até 15 m²/demão Lata (25kg): até 60 m²/demão	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 1 horas Entre demãos: 3 horas Final: 12 horas	
Ferramentas	Desempenadeira e espátula de aço.				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE					
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.					
OBSERVAÇÕES					
Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem. Reboco novo: aguardar cura no mínimo 28 dias e aplicar Qualyvinil Selador Acrílico; Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou m					
ALGUMAS PRECAUÇÕES					
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.					
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.					
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400					
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110					
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604					
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Iuiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020					
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182					
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório				