

## BOLETIM TÉCNICO



Produto		QUALYVINIL BIANQUALY		
Descrição	Solução sintética que proporciona ótima aderência sobre o concreto, argamassa e chapisco. Aumenta a impermeabilidade e evita retração da argamassa.			
Indicação	É indicado para argamassa, concreto, estucagem e chapisco. Pode ser aplicado em áreas internas e externas.			
Cores	Incolor			
Principais Benefícios	Ótima aderência			
	Impermeabiliza			
	Evita retração			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	-	Tipo	Descrição	Função/Definição
	-	-	-	-
DESEMPENHO	-	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
	-	-	-	-
	Este produto →	-	-	-
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Copolímero compatível com cimento.			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.qualyvinil.com.br">www.qualyvinil.com.br</a>			
Embalagens (Cores prontas)				3,6 kg e 18kg
Embalagens (Sistema Qualysystem)				-
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				10 - 20 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				10 - 20 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				0,8 - 1,29 g/cm <sup>3</sup>
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				3,0 - 6,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				24 meses
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
Pronto para uso	-	Revestimento: 400g por m <sup>2</sup> Chapisco: 300g por m <sup>2</sup> Argamassa adesiva e nivelamento: 400g por m <sup>2</sup>	Interiores e Exteriores	Depender da porosidade de superfície
Ferramentas	Aplicar diretamente ao substrato com uma colher de pedreiro, rolo, brocha ou trincha.			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
OBSERVAÇÕES				
Superfícies muito lisas, devido à utilização de formas plastificadas, resinadas ou com excesso de desmoldante devem ser lavadas escovadas ou até mesmo apicoadas, para obter a perfeita aderência do chapisco. Em argamassa para chapisco, não utilizar cimento				
ALGUMAS PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400				
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110				
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604				
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020				
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182				
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório			