

BOLETIM TÉCNICO					
Produto	QUALYVINIL PREMIUM ULTRA LAVAVEL FOSCO				
Descrição	Tinta acrílica com acabamento fosco de alta resistência à abrasividade, permitindo a lavagem da sua superfície sem prejudicar a qualidade da pintura				
Indicação	Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.				
Cores	Conforme catálogo de cores prontas e mais de 6000 cores no sistema Qualysystem.				
Principais Benefícios	Alta resistência				
	Fácil aplicação				
	Grande poder de cobertura				
	Ótimo rendimento				
REFERÊNCIAS NORMATIVAS					
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição	
		4.5.1	Látex premium	Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.	
DESEMPENHO	ABNT NBR 15079:2011	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva	
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940	
		Mínimo 90% R/C	Mínimo 6 m2/L	Mínimo 100 ciclos	
	Este produto →	Mínimo 92% R/C	Mínimo 7 m2/litros	Mínimo 110 ciclos	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.				
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br				
Embalagens (Cores prontas)				3.6 L e 18 L	
Embalagens (Sistema Qualysystem)				0.81 L, 3.24 L e 16.2 L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				7 - 30 g/L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				15 - 49 g/L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)				52 - 58 %	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				20 - 25 %	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,39 - 1,59 g/cm3	
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				8,0 - 11,5	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				24 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO					
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem	
Água potável. Diluir de 20% à 40% para todas as demãos	Fosco	Lata (18 L): até 380 m² Lata (16.2 L): até 340m² Galão (3.6 L): até 76 m² Galão (3.24 L): até 68 m² ¼ Galão (0.81 L): até 17 m²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas	
Ferramentas	Repintura: Rolo de lã pelos médios (22 mm) ou trincha. Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9 mm) ou trincha. Airless				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE					
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.					
OBSERVAÇÕES					
ALGUMAS PRECAUÇÕES					
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.					
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.					
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400					
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110					
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604					
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Iuiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020					
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182					
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório				

BOLETIM TÉCNICO					
Produto	QUALYVINIL PREMIUM ULTRA LAVAVEL ACETINADO				
Descrição	Tinta acrílica com acabamento acetinado de alta resistência à abrasividade, permitindo a lavagem da sua superfície sem prejudicar a qualidade da pintura				
Indicação	Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.				
Cores	Conforme catálogo de cores prontas e mais de 6000 cores no sistema Qualysystem.				
Principais Benefícios	Alta resistência				
	Fácil aplicação				
	Grande poder de cobertura				
	Ótimo rendimento				
REFERÊNCIAS NORMATIVAS					
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição	
		4.5.1	Látex premium	Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.	
DESEMPENHO	ABNT NBR 15079:2011	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva	
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940	
		Mínimo 90% R/C	Mínimo 6 m2/L	Mínimo 100 ciclos	
	Este produto →	Mínimo 92% R/C	Mínimo 7 m2/litros	Mínimo 110 ciclos	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.				
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br				
Embalagens (Cores prontas)				3.6 L e 18 L	
Embalagens (Sistema Qualysystem)				0.81 L, 3.24 L e 16.2 L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				7 - 30 g/L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				15 - 49 g/L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				30 - 35%	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				15 - 20 %	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,39 - 1,59 g/cm3	
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				8,0 - 11,5	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				24 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO					
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem	
Água potável. Diluir de 20% à 40% para todas as demãos	Acetinado	Lata (18 L): até 324 m² Lata (16.2 L): até 291m² Galão (3.6 L): até 65 m² Galão (3.24 L): até 58 m² ¼ Galão (0.81 L): até 14 m²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas	
Ferramentas	Repintura: Rolo de lã pelos médios (22 mm) ou trincha. Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9 mm) ou trincha. Airless				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE					
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.					
OBSERVAÇÕES					
ALGUMAS PRECAUÇÕES					
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.					
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.					
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400					
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110					
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604					
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020					
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182					
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório				

BOLETIM TÉCNICO					
Produto	QUALYVINIL PREMIUM ULTRA LAVAVEL SEMIBRILHO				
Descrição	Tinta acrílica com acabamento semi-brilhante de alta resistência à abrasividade, permitindo a lavagem da sua superfície sem prejudicar a qualidade da pintura				
Indicação	Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.				
Cores	Conforme catálogo de cores prontas e mais de 6000 cores no sistema Qualysystem.				
Principais Benefícios	Alta resistência				
	Fácil aplicação				
	Grande poder de cobertura				
Ótimo rendimento					
REFERÊNCIAS NORMATIVAS					
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição	
		4.5.1	Látex premium	Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.	
DESEMPENHO	ABNT NBR 15079:2011	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva	
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940	
		Mínimo 90% R/C	Mínimo 6 m2/L	Mínimo 100 ciclos	
	Este produto →	Mínimo 92% R/C	Mínimo 7 m2/litros	Mínimo 110 ciclos	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.				
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br				
Embalagens (Cores prontas)				3.6 L e 18 L	
Embalagens (Sistema Qualysystem)				0.81 L, 3.24 L e 16.2 L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				7 - 30 g/L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				15 - 49 g/L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				42 - 48 %	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				25 - 30 %	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,39 - 1,59 g/cm3	
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				8,0 - 11,5	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				24 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO					
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem	
Água potável. Diluir de 20% à 40% para todas as demãos	Semi-brilhante	Lata (18 L): até 324 m² Lata (16.2 L): até 291m² Galão (3.6 L): até 65 m² Galão (3.24 L): até 58 m² ¼ Galão (0.81 L): até 14 m²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas	
Ferramentas	Repintura: Rolo de lã pelos médios (22 mm) ou trincha. Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9 mm) ou trincha. Airless				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE					
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.					
OBSERVAÇÕES					
ALGUMAS PRECAUÇÕES					
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.					
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.					
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400					
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110					
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604					
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020					
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182					
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório				