

## BOLETIM TÉCNICO



Produto		QUALYVINIL REVESTIMENTO ESPECIAL PEROLADO					
Descrição	Produto com acabamento decorativo brilhante pigmentado para proteger e embelezar o ambiente.						
Indicação	Indicado para superfícies internas e externas como: Massa Corrida PVA, Massa Acrílica, gesso e paredes pintadas com PVA ou acrílica.						
Cores	Conforme catálogo de cores prontas						
Principais Benefícios	Revestimento sofisticado						
	Renova superfícies						
	Fácil aplicação						
	Ótimo rendimento						
REFERÊNCIAS NORMATIVAS							
CLASSIFICAÇÃO	-	Tipo	-	Descrição	-	Função/Definição	-
DESEMPENHO	-	Poder de Cobertura de tinta úmida	-	Poder de Cobertura de tinta seca	-	Resistência a abrasão com pasta abrasiva	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	Este produto →	-	-	-	-	-
INFORMAÇÕES TÉCNICAS							
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.						
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.qualyvinil.com.br">www.qualyvinil.com.br</a>						
Embalagens (Cores prontas)				3,6L			
Embalagens (Sistema Qualysystem)				-			
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				7 - 30 g/L			
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				15 - 49 g/L			
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				25 - 30 %			
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				15 - 25 %			
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,39 - 1,59 g/cm3			
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				8,0 - 11,5			
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				24 meses			
DADOS DE APLICAÇÃO							
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem			
Pronto para uso	Brilhante	Galão (3.6L): até 60 m²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas			
Ferramentas	Rolo de lã baixa e pincel de cerdas macias						
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE							
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.							
OBSERVAÇÕES							
Reboco novo: aguardar cura no mínimo 28 dias e aplicar Qualyvinil Selador Acrílico; Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas: deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa, aplicar Qualyvinil Fundo preparado							
ALGUMAS PRECAUÇÕES							
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.							
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.							
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400							
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110							
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604							
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020							
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182							
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório						