

BOLETIM TÉCNICO



Produto	QUALYVINIL ESMALTE SINTETICO ACETINADO STANDARD							
Descrição	Esmalte sintético com ótima durabilidade, acabamento e resistência à intempéries, protegendo as superfícies externas.							
Indicação	É indicado para superfícies internas e externas como metais ferrosos, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.							
Cores	Conforme catálogo de cores prontas							
Principais Benefícios	Ótima durabilidade							
	Grande poder de cobertura							
	Fácil aplicação							
	Resistência à intempéries							
REFERÊNCIAS NORMATIVAS								
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	4.2.1.2	Esmalte standard	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante				
DESEMPENHO	ABNT NBR 15494	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva				
		-	-	-				
		-	-	-				
INFORMAÇÕES TÉCNICAS								
Composição	Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.							
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br							
Embalagens (Cores prontas)								
Embalagens (Sistema Qualysystem)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)								
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)								
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)								
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)								
pH - - - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro								
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)								
DADOS DE APLICAÇÃO								
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem				
Aguarrás. Diluir com 10% para todas as demãos com rolo ou pincel. Diluir com 30% para pistola.	Acetinado	Galão (3.6 L): até 45 m ² 1/4 Galão (0.90 L): até 11 m ²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 4 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas				
Ferramentas	Rolo, pincel e pistola.							
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE								
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.								
Superf								
OBSERVAÇÕES								
ALGUMAS PRECAUÇÕES								
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.								
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.								
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400								
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110								
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604								
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020								
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182								
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório							

BOLETIM TÉCNICO



Produto	QUALYVINIL ESMALTE SINTETICO ALUMINIO STANDARD							
Descrição	Esmalte sintético com acabamento metalizado, com ótima durabilidade e resistência à intempéries, protegendo e decorando as superfícies externas.							
Indicação	É indicado para superfícies internas e externas como metais ferrosos, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.							
Cores	Alumínio							
Principais Benefícios	Ótima durabilidade							
	Resistência à intempéries							
	Acabamento excelente							
	Fácil aplicação							
REFERÊNCIAS NORMATIVAS								
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo 4.2.1.2	Descrição Esmalte standard	Função/Definição Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante				
DESEMPENHO	ABNT NBR 15494	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva				
		-	-	-				
		-	-	-				
Este produto →		-	-	-				
INFORMAÇÕES TÉCNICAS								
Composição	Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.							
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br							
Embalagens (Cores prontas)								
Embalagens (Sistema Qualysystem)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)								
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)								
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)								
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)								
pH - - - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro								
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)								
DADOS DE APLICAÇÃO								
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem				
Aguarrás. Diluir com 10% para todas as demãos com rolo ou pincel. Diluir com 30% para pistola.	Brilhante	Galão (3.6 L): até 45 m ² 1/4 Galão (0.90 L): até 11 m ²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 4 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas				
Ferramentas	Rolo, pincel e pistola.							
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE								
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.								
Superf								
OBSERVAÇÕES								
ALGUMAS PRECAUÇÕES								
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerir não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.								
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.								
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400								
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110								
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604								
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020								
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182								
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório							

BOLETIM TÉCNICO



Produto	QUALYVINIL ESMALTE SINTETICO BRILHANTE STANDARD							
Descrição	Esmalte sintético com ótima durabilidade, acabamento e resistência à intempéries, protegendo as superfícies externas.							
Indicação	É indicado para superfícies internas e externas como metais ferrosos, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.							
Cores	Conforme catálogo de cores prontas							
Principais Benefícios	Ótima durabilidade							
	Brilho excelente							
	Fácil aplicação							
	Resistência à intempéries							
REFERÊNCIAS NORMATIVAS								
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	4.2.1.2	Esmalte standard	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante				
DESEMPENHO	ABNT NBR 15494	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva				
		-	-	-				
		-	-	-				
	Este produto →	-	-	-				
INFORMAÇÕES TÉCNICAS								
Composição	Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.							
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br							
Embalagens (Cores prontas)								
Embalagens (Sistema Qualysystem)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)								
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)								
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)								
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)								
pH - - - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro								
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)								
DADOS DE APLICAÇÃO								
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem				
Aguarrás. Diluir com 10% para todas as demãos com rolo ou pincel. Diluir com 30% para pistola.	Brilhante	Galão (3.6 L): até 45 m ² 1/4 Galão (0.90 L): até 11 m ²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 4 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas				
Ferramentas	Rolo, pincel e pistola.							
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE								
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.								
Superf								
OBSERVAÇÕES								
ALGUMAS PRECAUÇÕES								
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.								
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.								
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400								
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110								
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604								
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020								
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182								
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório							

BOLETIM TÉCNICO



Produto	QUALYVINIL ESMALTE SINTETICO METALIZADO STANDARD							
Descrição	Esmalte sintético com acabamento metalizado, com ótima durabilidade e resistência à intempéries, protegendo e decorando as superfícies externas.							
Indicação	É indicado para superfícies internas e externas como metais ferrosos, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.							
Cores	Conforme catálogo de cores prontas							
Principais Benefícios	Ótima durabilidade							
	Resistência à intempéries							
	Acabamento excelente							
	Fácil aplicação							
REFERÊNCIAS NORMATIVAS								
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	4.2.1.2	Esmalte standard	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante				
DESEMPENHO	ABNT NBR 15494	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva				
		-	-	-				
		-	-	-				
Este produto →								
INFORMAÇÕES TÉCNICAS								
Composição	Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.							
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br							
Embalagens (Cores prontas)								
Embalagens (Sistema Qualysystem)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)								
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)								
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)								
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)								
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)								
pH - - - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro								
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)								
DADOS DE APLICAÇÃO								
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem				
Aguarrás. Diluir com 10% para todas as demãos com rolo ou pincel. Diluir com 30% para pistola.	Brilhante	Galão (3.6 L): até 45 m ² 1/4 Galão (0.90 L): até 11 m ²	Interiores e Exteriores	2 a 3 demãos Ao toque: 4 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas				
Ferramentas	Rolo, pincel e pistola.							
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE								
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.								
Superf								
OBSERVAÇÕES								
ALGUMAS PRECAUÇÕES								
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerir não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.								
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.								
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400								
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110								
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604								
Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020								
Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182								
Revisão: set-2020	Autor: Laboratório							