

BOLETIM TÉCNICO



Produto	QUALYVINIL RESINA ACRILICA INCOLOR	
Descrição	Produto de fácil aplicação, proporciona maior proteção e durabilidade para a superfície aplicada, possui boa resistência a abrasão, forma camada totalmente impermeável embeleza e protege contra fungos e a formação de mofo.	
Indicação	É indicado para aplicação em tijolos a vista, telhas, ardósia, lajotas, pedras naturais e pisos de concreto.	
Cores	Incolor	
Principais Benefícios	Proteção e durabilidade	
	Antimofo	
	Fácil aplicação	
	Boa resistência	



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.8.3	Resina para pedras	Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies pedras e alvenaria em geral
DESEMPENHO		Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
		-	-	-
	Este produto →	-	-	-

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Copolímeros acrílicos em solução, solventes alifáticos e aromáticos, dispersantes.		
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br		
Embalagens (Cores prontas)			5L e 18L
Embalagens (Sistema Qualysystem)			-
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)			
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)			
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)			8 - 12 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)			8 - 12 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)			0,7 - 1,00 g/cm3
pH - - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro			-
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)			24 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
Pronto para uso	Brilhante	(Galão 5L) 7 à 10m²/por Litro. (Lata 18L) 7 à 10m²/por Litro.	Interiores e Exteriores	2 ou mais demãos Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas

Ferramentas	Rolo para épxi, rolo de lã anti-gotas, pincel ou pistola.
-------------	---

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

Em caso de pisos, o contato imediato pode ocasionar danos à pintura, havendo necessidade de aguardar 48 horas para tráfego de pessoas e 72 horas para tráfego de veículos.
--

ALGUMAS PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualyvinil Comercial Ltda. Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz Jandira, São Paulo/SP - 06618-020

Químico Responsável - Samuel Santana CRQ-IV-nr. 04414182

Revisão: mar-2021

Autor: Laboratório