

BOLETIM TÉCNICO					
Produto		QUALYVINIL ACRÍLICA ECONÔMICA COR			
Descrição		Qualyvinil Acrílica Econômica Cor é uma tinta base água, com bom poder de cobertura, resistência, rendimento, Antimofo, fácil de aplicar e para quem deseja economia com qualidade. Produto que confere um excelente Acabamento para ambientes internos.			
Indicação		Indicado para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.			
Cores		Conforme catálogo de cores prontas			
Principais Benefícios		Fácil aplicação			
		Boa resistência			
		Bom rendimento			
		Mínimo respingamento			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS					
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2019	Tipo	Descrição	Função/Definição	
		4.5.1	Látex econômico.	Pintar superfícies internas de reboco, massa fina, massa corrida e concreto.	
DESEMPENHO	ABNT NBR 15079-1:2019	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva	
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940	
		Mínimo 55% RC	Mínimo 4 m²/L	Mínimo 10 ciclos	
	Este produto →	Mínimo 56% RC	Mínimo 4 m²/L	Mínimo 10 ciclos	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.				
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br				
Embalagens (Cores prontas)				3,6 L e 18 L	
Embalagens (Sistema Qualysystem)				-	
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.				Resiste	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16388)				10 – 35 g/L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				40 - 50 %	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				25 - 35 %	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,25 – 1,50 g/cm³	
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				8,5 – 9,5	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO					
Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento Acabado	Ambiente	Nº de demãos e Secagem	
Água potável Diluir de 20 a 30% para todas as demãos	Fosco	Lata (18 L): até 70 m² Galão (3,6 L): até 14 m²	Interiores	2 a 3 demãos Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 - 4 horas Final: 12 horas Cura Total: 7 dias	
Ferramentas	Repintura: Rolo de lâ pelos médios (22 mm) ou trincha. Primeira pintura: Rolo de lâ pelos curtos (9 mm) ou trincha. Airless.				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE					
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.					
PREPARO DE SUPERFÍCIE					
ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Se houver partes soltas ou mal aderidas, estas devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta. Área com mofo - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar. Com pequenas imperfeições - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida para interior. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Com reboco novo - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes.					
ALGUMAS PRECAUÇÕES					
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.					
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.					
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400					
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110					
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604					
Qualycril Soluções para a Construção Civil Ltda – Adress: Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brazil - CEP: 06618-000					
Químico Responsável: Wagner Sander - CRQ IV Região nº 04109525					
Revisão: março/2023	Autor: Laboratório				