

Produto	QUALYVINIL SELADOR ACRÍLICO	
Descrição	Qualyvinil Selador Acrílico é um fundo de cor branco fosco, de fácil aplicação, rápida secagem, ótima aderência e excelente rendimento, especialmente desenvolvido para selar as superfícies, uniformizando a superfície e eliminando a absorção e melhorando o rendimento da tinta para acabamento final.	
Indicação	Indicado como primeira demão para corrigir o alto poder de absorção de superfícies internas e externas como: Reboco, bloco, concreto, fibrocimento ou massa fina. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita.	
Cores	Branco	
Principais Benefícios	Fácil aplicação	
	Elimina absorção	
	Melhora rendimento das tintas	
	Boa cobertura	



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2019	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.1.2.5	Selador opaco para alvenaria interior/exterior	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral a serem emassadas ou pintadas
DESEMPENHO	-	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva
		-	-	-
		-	-	-
	Este produto →	-	-	-

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.		
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br		
Embalagens (Cores prontas)			3,6 L e 18 L
Embalagens (Sistema Qualysystem)			-
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da norma ABNT NBR 16388)			7 - 30 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)			15 - 30 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)			42 - 50 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)			25 - 30 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)			1,10 - 1,35 g/cm³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro			8,5 - 9,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)			36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
Água potável. Diluir até 15%. Com pistola diluir até 25%.	Fosco	Galão (3,6 L): até 25 m² Balde (18 L): até 120 m²	Interiores e Exteriores	Demão única Ao toque: 1 - 2 horas Final: 12 horas
Ferramentas	Rolo para pintura, pincel ou trincha e pistola.			

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).
Superfície em bom estado (com ou sem pintura) - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
Superfícies com imperfeições acentuadas na superfície - Aplique o Fundo Preparador de Paredes e depois corrija as imperfeições. Use Massa Corrida. Depois aplique o Selador Acrílico.
Superfície com mofo - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
Pintura nova e sem pintura: Aguardar 30 dias a cura. Após aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Paredes e após o Selador Acrílico.

ALGUMAS PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) - (11) 4619-8400

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil - 0800 591 2604

Qualyvinil Soluções para a Construção Civil Ltda - Adress: Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP - Brazil - CEP: 06618-000

Químico Responsável: Wagner Sander - CRQ IV Região nº 04109525

Revisão: março/2023

Autor: Laboratório