

BOLETIM TÉCNICO					
Produto	QUALYVINIL GESSO & DRYWALL				
Descrição	É uma tinta desenvolvida para aplicação direta sobre gesso e drywall sem a necessidade de fundo, pois oferece um alto poder de ancoragem em superfícies porosas fixando as partículas soltas, que tem muito boa cobertura e não amarela com o tempo e com boa cobertura.				
Indicação	É indicado para superfícies internas de gesso e drywall, diretamente sem a necessidade de aplicação prévia de fundo.				
Cores	Branco				
Principais Benefícios	Ótima aderência				
	Direto no gesso e drywall				
	Ótima cobertura				
	Dispensa o uso de Fundo Preparador				
REFERÊNCIAS NORMATIVAS					
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2019	Tipo	Descrição	Função/Definição	
		4.5.13	Látex para gesso.	Pintar superfícies internas de gesso, placas de gesso, gesso acartonado, sem a necessidade do uso de um fundo específico.	
DESEMPENHO	ABNT NBR 15079-1:2019	Poder de Cobertura de tinta úmida	Poder de Cobertura de tinta seca	Resistência a abrasão com pasta abrasiva	
		Método NBR 14943	Método NBR 14942	Método NBR 14940	
		Mínimo 55% RC	Mínimo 4 m²/L	Mínimo 10 ciclos	
	Este produto →	Mínimo 56% RC	Mínimo 4 m²/L	Mínimo 10 ciclos	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.				
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br				
Embalagens (Cores prontas)				3,6 L e 18 L	
Embalagens (Sistema Qualysystem)				-	
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, sem lixiviação de acordo com a ABNT NBR 14491				Resiste	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16388)				7 – 10 g/L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013)				45 – 55%	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				32 - 35%	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,35 – 1,42 g/cm³	
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro				8,5 – 9,5	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO					
Diluição	Acabamento	Embalagem / Rendimento Acabado	Ambiente	Nº de demãos e Secagem	
Água Potável. Diluir a 1ª demão com 40% e para as demais demãos com 20%. Com Airless Spray diluir até 20%.	Fosco	Lata (18 L): até 70 m² Galão (3,6 L): até 14 m²	Interiores	De 2 a 3 demãos Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas	
Ferramentas	Repintura: Rolo de lâ pelos médios (22 mm) ou trincha. Primeira pintura: Rolo de lâ pelos curtos (9 mm), trincha ou Airless Spray.				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE					
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.					
PREPARO DE SUPERFÍCIE					
ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Superfície em bom estado (com ou sem pintura) - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Superfícies com imperfeições acentuadas na superfície - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida. Superfície com mofo - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar. O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.					
ALGUMAS PRECAUÇÕES					
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.					
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.					
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – (11) 4619-8400					
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110					
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604					
Qualycriil Soluções para a Construção Civil Ltda – Adress: Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brazil - CEP: 06618-000					
Químico Responsável: Wagner Sander - CRQ IV Região nº 04109525					
Revisão: maio/2023	Autor: Laboratório				